
Anwendung:**2-Schicht-Kunststofflackierung
(PUR-Hartschaum)**

Untergrund:

- PUR-Hartschaum

**Vorbehandlung /
Reinigung:**

- Tempern 60 min/60-65°C
- Mehrfach reinigen mit viel frischem Standoflex Plastic-Reiniger Antistatic und Schleifpad ultra fine. Nachreinigen mit Standoflex Plastic-Reiniger Antistatic.
- Tempern 20 min/60-65°C
- Trennmittel vollständig entfernen!
- Spachteln bei Bedarf mit 3M EP 5900
- Standoflex Porenfüller auftragen

Verarbeitung:

- Mit einem mit Standoflex Plastic-Reiniger Antistatic angefeuchteten Tuch
- Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller
- Standocryl VOC-Autolack mit 15% Standox 2K-Elastic-Additiv (sh. TDS 590) oder Standohyd / Standoblue Basecoat und Standocryl VOC-Klarlacke mit 15% Standox 2K-Elastic-Additiv (sh. TDS 590).

Wichtige Hinweise:

- Fertige Lackierung nicht vor Ablauf von sechs Wochen mit dem Dampfstrahlgerät reinigen. Nach 6 Wochen ist beim Reinigen ein Mindestabstand der Düse zum Objekt von 30 cm einzuhalten.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung können auch Standocryl 2K-Autolack / 2K Autolack "Neu" und Standox Basislacke mit Standocryl 2K-Klarlacken eingesetzt werden.