
Anwendung:**Nass-in-Nass-Lackiersystem**

Untergrund:

- Blankes Blech, geschliffen
- Verzinktes Blech, geschliffen
- Aluminium, geschliffen
- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen

**Vorbehandlung /
Reinigung:**

Untergrundvorbehandlung beachten!
Siehe Standox Lackiersystem S1

Spachtel:

- Standox Polyester-Spachtel
- Standox Stando-Soft-Feinplastic oder Standox Polyester-Spritzplastic
- Bei verzinkten Untergründen Standox Soft-Spachtel oder Standox Rapid-Spachtel

Primer:

- Standox Reaktiv-Haftprimer oder Standox 1K-Haftprimer Rotbraun oder Standox 1K-Füllprimer

Füller:

- Standox VOC-Nonstop-Füllprimer

Decklack:

- Standocryl VOC-Autolack oder Standohyd / Standoblue Basecoat mit Standocryl VOC-Klarlacken

Wichtige Hinweise:

- Bei Einsatz von Standox Polyester-Spritzplastic müssen Primer und Füller vorgeschaltet werden.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung können auch Standox 2K-Nass-in-Nass-Füller sowie Standocryl 2K-Autolack und Standox Basislacke mit Standocryl 2K-Klarlacken eingesetzt werden.